

INFORME DE ENSAYOS Nº 0178/2023

1.- IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA			
Nº DE INGRESO	0098/2023	FECHA DE INGRESO	13/02/2023
CLIENTE	VICSA SAFETY COMERCIAL LTDA		
CONTACTO	Nombre: Sr. Arturo Vásquez Dirección: Av. El Salto Nº 1979, Recoleta Teléfono: 223386000		
DESCRIPCIÓN MUESTRA	Prenda: Overol Alaska Color: Azul Talla: L Composición rotulada: 100% Poliéster		
PRESUPUESTO Nº	0103/2023	FECHA ACEPTACIÓN	06/02/2023
ENSAYOS SOLICITADOS	Determinar el factor de protección ultravioleta solar.		
INICIO ENSAYOS	17/02/2023	FINALIZACIÓN ENSAYOS	20/02/2023
OBSERVACIÓN	<i>El lugar de realización de los ensayos corresponde al laboratorio de Cal-Tex Spa., ubicado en Av. IV Centenario 577, Las Condes, Santiago, Chile.</i>		

2.- ANTECEDENTES
a) Los valores consignados en el presente informe corresponden a los resultados obtenidos en los análisis, expresamente, solicitados por el cliente, sobre la muestra por él aportada al laboratorio SIN QUE REPRESENTEN CERTIFICACIÓN DE LOTE, NI PARTIDA ALGUNA. b) Cal-Tex Spa. no se hace responsable por defectos del tejido, durante el uso, producto de agentes distintos al analizado por esta empresa. c) Los resultados obtenidos aplican sólo para el color y características de la muestra analizada. A no ser que se especifique lo contrario, la muestra es analizada seca y relajada.

EL PRESENTE INFORME DE ENSAYOS NO CONSTITUYE CERTIFICACIÓN DE LOTE

3.- RESULTADOS OBTENIDOS			
ENSAYO	MUESTRA	FECHA	MÉTODO ENSAYO
Factor de Protección Ultravioleta		17/02/23	NCh 3273/2012 Probetas Ensayadas: 8
- T(UVA), media	5,85%		
- T(UVB), media	5,04%		
- UPF, media	25,37		
- UPF Calificado	24,38		
- Clasificación UPF	25		
- Categorización	Muy buena protección		


4.- COMENTARIOS			
A. FACTOR DE PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA			
RANGO UPF	Categoría de protección UVR	Transmisión UVR efectiva %	Clasificación UPF
15 a 24	Buena Protección	6,7 a 4,2	15, 20
25 a 39	Muy Buena Protección	4,1 a 2,6	25, 30, 35
40 a 50, 50+	Excelente Protección	≤2,5	40, 45, 50, 50+

EL PRESENTE INFORME DE ENSAYOS NO CONSTITUYE CERTIFICACIÓN DE LOTE

5.- CONCLUSIÓN

De los resultados obtenidos se concluye que el overol analizado presenta un factor de protección ultravioleta solar de clasificación UPF "25", correspondiente a la categoría de "Muy Buena Protección".


Sergio Reyes-Lisoni
Jefe de Laboratorio


Myriam Subiabre Briceño
Ingeniero Textil – Gerente Técnico

Importante: Los resultados de los ensayos se refieren únicamente la muestra analizada. Este informe de ensayo no puede ser reproducido, total ni parcialmente. Las muestras restantes serán destruidas después de una semana, a no ser que se solicite expresamente su devolución al cliente. Sólo el informe de ensayo original, firmado, es legalmente vinculante.

MSB/srl/sec/jmo/lib.
Ingreso N° 0098/2023

EL PRESENTE INFORME DE ENSAYOS NO CONSTITUYE CERTIFICACIÓN DE LOTE

Página 3 de 3

