

Tolerâncias quando não especificados sao conforme DIN ISO 2768-1 classe c = grosso									
Requisitos mínimos de qualidade para materiais de construção									
Dimensões Longitudinais	0,5 - 3	3 - 6	6 - 30	30 - 120	120 - 400	400 - 1000	1000 - 2000	2000 - 4000	
	+0,2	+0,3	+0,5	+0,8	+1,2	+2	+3	+4	
Chamfero Râio	0,5 - 3	3 - 6	6 - 30	30 - 120	120 - 400	400 - 1000	1000 - 2000	2000 - 4000	
	+0,4	+1	+2	+1*	+1*	+1*	+1*	+1*	

ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL

MATERIAL SPECIFICATIONS

* SÓLIDO

SOLID

* COR: PRETO

COLOR: BLACK

* MATERIAL : EPDM

MATERIAL: EPDM

* DUREZA: 70 +-5 SHORE "A" - ASTM D-2240

HARDNESS: 70 +-5 SHORE "A" - ASTM D-2240

* TENSÃO DE RUPTURA: 10MPA MIN. - ASTM D-412

STRAIN BREAKING: 10MPA MIN. - ASTM D-412

* ALONGAMENTO DE RUPTURA: 250% MIN. - ASTM D-412

BREAK ELONGATION: 250% MIN. - ASTM D-412

* ENVELHECIMENTO ACELERADO EM ESTUFA EM 70H, 70°C: ASTM D-573

ACCELERATED DRYING AGING IN 70H, 70°C: ASTM D-573

* VARIAÇÃO DE DUREZA: +10 PONTOS - ASTM D-2240

HARDNESS VARIATION: +10 POINTS - ASTM D-2240

* VARIAÇÃO DE TENSÃO DE RUPTURA: 25% - ASTM D-412

STRAIN BREAKING VARIATION: 25% - ASTM D-412

* VARIAÇÃO DE ALONGAMENTO À RUPTURA: MÁX. 25% - ASTM D-412

BREAK ELONGATION VARIATION: MAX. 25% - ASTM D-412

* DEFORMAÇÃO PERMANENTE À COMPRESSÃO EM 22H À 70°C: MAX. 25% - ASTM D-395

PERMANENT COMPRESSION DEFORMATION IN 22H 70°C: MAX. 25% - ASTM D-395

* RESISTÊNCIA AO OZÔNIO: 85% MIN. - ASTM D-1171

OZONE RESISTANCE: 85% MIN. - ASTM D-1171

* RESISTÊNCIA AO AR QUALIDADE DE RETENÇÃO: 85% MIN. - ASTM D-1171

AIR RESISTANCE IN RETENTION QUALITY: 85% MIN. - ASTM D-1171

* RESISTÊNCIA À ÁGUA EM 70H, 100°C: 10% MÁX. - ASTM D-471

WATER RESISTANCE IN 70H, 100°C: 10% MAX. - ASTM D-471

* RESISTÊNCIA AO RASGO: 26KN/M MIN. - ASTM D-624

RIP RESISTANCE: 26KN/M MIN. - ASTM D-624

* RESISTÊNCIA AO MANCHAMENTO: SEM MANCHAS - ASTM D-925

STAIN RESISTANCE: SPOTLESS - ASTM D-925

OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA TEC BOR: TB202 E TI250

NOTE: TEC BOR REFERENCES: TB202 AND TI250

REFERENCIAS: TB202_E-TI250

REFERENCES
REFERENCIAS

COMPRIMENTO: 2800,000

LENGTH
LONGITUD



LARGURA: 106,000

WIDTH
ANCHURA

ESPESSURA: 27,300

THICKNESS
ESPESURA

Number	Date	Modification	E	Owner
500000503223	03/09/2020	MODELADO EM 3D.		ALEXSAMO



	Scale: 1:2	Date: 03/09/2020	Denomination: BORRACHA ACABAMENTO ROTULA ARTICULATION ROLL FINISHING RUBBER GOMA ACABADO ARTICULACION	
	View System: 	Liquid weight(Kg): 3,495		
	Origin:			
	Version:	AB		
Project Office: ENO_MPIO	Use:			Code:
Reviser by SAP WorkFlow VIEW IN PLM SYSTEM				26295143
Drawer ALEXSAMO				Class: 262963