



Lubricantes Scania

Aceite de Transmisión SAE 85W-140 STO 1:0



ACEITE DE TRANSMISIÓN SAE 85W-140 STO 1:0

DESCRIPCIÓN

Formulado con aceites vírgenes y un paquete de aditivos que protegen a los engranes contra la herrumbe, corrosión y oxidación.

Scania Transmisión ofrece un nivel de calidad superior en lubricación, ofrece una mayor capacidad en limpieza, estabilidad química, mejor desempeño y economía.

Lubricantes capaces de ofrecer una vida útil prolongada.

APLICACIÓN

Lubricantes formulados para lubricación de los engranes de la transmisión y diferencial que requieran un lubricante que cumpla la calidad API GL-5.

Sus características superiores lo hacen ser un lubricante confiable y versátil que ofrece el mayor rendimiento en la operación de la Transmisión y Diferenciales.

BENEFICIOS

- Debido a las características de limpieza que posee, reduce las partículas de desgaste, permitiendo intervalos de cambios más largos.
- Protege la transmisión contra el desgaste por abrasión, prolongando su vida útil.
- Su formula específica le concede a este lubricante mejor resistencia a la oxidación, proporcionándole también mayor durabilidad a los componentes de la transmisión.
- Permite operar en una amplia gama de temperaturas con más suavidad de engranaje. Otorga seguridad de buena lubricación de cajas de cambio y de los diferenciales en cualquier época de año.
- Consulte por intervalos de cambio de aceite para su vehículo de acuerdo a su operación.

ESPECIFICACIONES

Transmisión SC-1 cumple con los requerimientos de las siguientes especificaciones:

- API GL-5
- MIL-L-2105D
- API MT-1

PRESENTACIÓN

- Tambor de 200 L
- Cubeta de 19 L

MANEJO Y SEGURIDAD

Existe la correspondiente hoja de datos de seguridad a la legislación vigente. Dicha documentación proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su uso, manejo y medidas de primeros auxilios.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Pruebas	Método ASTM	Resultados	
Grado SAE	J306	80W-90	85W-140
Apariencia	IT-08-04	BRILLANTE	BRILLANTE
Agua	IT-08-07	NEGATIVO	NEGATIVO
Color ASTM	D-1500	6.0	7.0
Punto de inflamación, °C	D-92	200	180
Viscosidad cinemática @ 100°C, cSt.	D-445	14.13	24.36
Índice de viscosidad	D-2270	90	90
Densidad @ 20°C, g/ml	D-1250	0.8410	0.9000
Secuencias de espumación I,II, ml	D-892	20/0, 50/0	20/0, 50/0