# MULTIS EP 2

## DESCRIPCIÓN

Grasa de litio/calcio de extrema presión para usos múltiples y condiciones de servicio severas.

## ESPECIFICACIONES

ISO 6743-9: L-XCCEB 2

DIN 51502: KP2K-30

## APLICACIONES

**MULTIS EP 2** es una verdadera grasa multipropósito, formulada para la lubricación de rodamientos de bolas y de rodillos cargados, cojinetes de ruedas, juntas universales, chasis y diversas aplicaciones con cargas de impacto o vibración. Aplica para equipos de transporte, agricultura, minería y todo terreno, que operan en condiciones húmedas, polvorientas y/o secas.

Adecuada como grasa de uso general para aplicaciones industriales que requieren un grado NLGI 2.

Grasa de Extrema Presión.

## VENTAJAS

- **MULTIS EP 2** puede sustituir una amplia gama de grasas, permitiendo la racionalización de stocks y la simplificación del mantenimiento.
- Forma una película lubricante duradera, lo que resulta en una reducción de los costos de mantenimiento y tiempo de inactividad.
- Miscible con la mayoría de las otras grasas con espesantes convencionales.
- Excelente estabilidad mecánica evitando pérdida de consistencia durante la operación.
- **MULTIS EP 2** no contiene plomo, ni otros metales pesados considerados nocivos para la salud humana y el medio ambiente.

## CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

| PROPIEDADES | VALOR | UNIDAD | MÉTODO |
|---|---|---|---|
| Jabón / Espesante | Litio / Calcio | - | - |
| Grado NLGI | 2 | - | ASTM D 217 / DIN 51818 |
| Color | Marrón | - | Visual |
| Rango de operación | -30 a +120 | °C | - |
| Test 4 bolas – Carga por soldadura | 315 | Kgf | ASTM D 2596 |
| Test 4 bolas – Huella de desgaste | 0,6 | mm | ASTM D2566 |
| Punto de goteo | >190 | °C | IP 396 / ISO 2176 |
| Viscosidad cinemática del aceite base a 40°C | 150 | $mm^2/s$ (cSt) | ASTM D 445 |

Para obtener información adicional, comuníquese con su representante local de TotalEnergies o visite nuestro sitio web: https://totalenergies.cl
Este lubricante utilizado según las recomendaciones y para la aplicación para la que ha sido diseñado no presenta ningún riesgo particular. Se puede obtener una hoja de datos de seguridad del material conforme a las reglamentaciones locales de su asesor comercial local o descargándola desde https://sdstotalms.total.com